



鑫立強科技有限公司 COLORPRO GROUP LIMITED

新北市汐止區新台五路一段77號14樓之7

TEL : 886 2 26983372 , 886 2 26983373 FAX : 886 2 26983678

http://www.shincolorpro.com E-mail: color.pro@msa.hinet.net



BEVS 1301 按 ISO15184、ASTM D 3363 設計，通過以一定硬度標號的鉛筆在乾燥後的塗膜上劃痕，以未引起塗膜破壞的最硬鉛筆標號來表示。只適合於較平滑之表面的硬度測試。用各種不同硬度的鉛筆，與漆膜表面成一定角度(45 度)，用一定的力在漆膜表面上劃，正好劃破漆膜的鉛筆的硬度，就規定為該漆膜的耐刮硬度。

#### 技術參數：

鉛筆鉛芯對塗膜壓力：500g/750g/1000g (三種型號)

鉛筆與被測表面夾角：45°

三點接觸被測表面 (滾輪、鉛筆芯)

符合標準：ISO15184、ASTM D 3363

訂購資訊：

BEVS 1301/500 鉛筆硬度計(500g)

BEVS 1301/750 鉛筆硬度計(750g)

BEVS 1301/1000 鉛筆硬度計(1000g)